



SUPER ADESIVO

Adesivo acrílico polimérico de alto desempenho para argamassas, pontes de aderência e chapiscos.

-  **Maior aderência**
-  **Inibe o fissuramento**
-  **Melhora a trabalhabilidade**
-  **Múltiplos usos**
-  **Reduz a permeabilidade**
-  **Alto desempenho**



Características

QBorg Super Adesivo é um adesivo líquido, multiuso, de alto desempenho a base de copolímeros acrílicos compatíveis com cimento Portland. Proporciona elevada aderência em chapiscos e argamassas sobre substratos cimentícios, reduzindo a permeabilidade, melhorando a plasticidade, além de inibir o fissuramento.

Modo de uso

Homogeneizar o produto antes de usar. QBorg Super Adesivo deve ser misturado na água de amassamento antes de sua mistura com a argamassa.

MODO DE USO PONTE DE ADERÊNCIA: Traço: 3 partes de cimento Portland/1 parte de água/1 parte de QBorg Super Adesivo. Misturar o adesivo à água, de forma a se obter uma mistura homogênea. Adicionar o cimento à mistura adesivo/água. Homogeneizar bem até que não se observe grumos e se alcance uma consistência fluida. Umedecer a superfície até que o substrato esteja saturado, porém sem empocamentos. Aplicar a ponte de aderência na superfície, utilizando uma trincha ou broxa e, com esta ainda úmida e com pega, aplicar a argamassa, graute ou concreto que se deseja aderir. Caso a ponte de aderência seque antes da aplicação da camada de regularização sobre ela, uma nova aplicação deverá ser realizada. Para cada kg de cimento, adicionar 900ml do QBorg Super Adesivo diluído.

MODO DE USO CHAPISCOS E ARGAMASSAS: Traço:

Aplicações

Indicado para preparação de pontes de aderência em concreto e argamassas e chapiscos. Pode ser utilizado como aditivo em argamassas de estucamento de concreto aparente e de alvenaria, na confecção de pisos, na aditivação de rejuntamentos, entre outros.

1 parte de cimento Portland/3 partes de areia média. Água de amassamento: 1 parte de QBorg Super Adesivo/2 partes de água. Misturar o cimento e a areia com a água de amassamento, até que se obtenha uma mistura homogênea. Aplicar o chapisco rolado ou chapado na superfície, de acordo com a aplicação. Utilizar o mesmo processo no caso de argamassas. Para cada kg de cimento, adicionar 900ml do QBorg Super Adesivo diluído.

MODO DE USO ESTUCAMENTO: Traço: 1 parte de cimento Portland/2 partes de areia fina. Água de amassamento: 1 parte de QBorg Super Adesivo/2 partes de água. Misturar o cimento e a areia com a água de amassamento, até que se obtenha uma mistura homogênea. Para cada kg de cimento, adicionar 900ml do QBorg Super Adesivo diluído.

OBSERVAÇÕES GERAIS: Os traços indicados são normalmente utilizados em obra e são descritos de forma orientativa.

Apresentação



Balde 3,6kg
NCM 3506.91.20
Peso líquido: 3,60kg
Peso bruto: 3,76kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
<input type="radio"/> Branco	QBORG272849	7898718272849



Balde 18kg
NCM 3506.91.20
Peso líquido: 18,00kg
Peso bruto: 18,73kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
<input type="radio"/> Branco	QBORG270142	7898718270142



Tambor 200kg
NCM 3506.91.20
Peso líquido: 200kg
Peso bruto: 209,40kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
<input type="radio"/> Branco	QBORG270142	7898718270159

Dados Técnicos

Aspecto	Líquido branco leitoso
Odor	Característico
Densidade (g/cm ³ a 25°C)	1,00 - 1,01
pH	6,0 - 9,0
Viscosidade (copo Ford 4) s	25 - 50
Solubilidade	Miscível em água

Limitações

QBorg Super Adesivo não é um adesivo estrutural. Para colagens estruturais, utilize a linha Q-Poxi.

Garantia e Armazenamento

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto. Armazenar o produto em sua embalagem original, em local coberto, seco e arejado, à temperatura ambiente. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

Segurança

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem, disposição dos resíduos e ecologia, saúde e segurança, propriedades físicas e outros dados de segurança, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

As informações deste boletim técnico são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos. Utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas. A QBorg garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. A QBorg reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste boletim sem prévio aviso. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança (FDS).



(+55 11) 2482-5000
contato@qborg.com.br