



Q-DESMOLDA METAL

Desmoldante multiuso para fôrmas de madeira, metálicas e plásticas.



Aumenta vida útil das fôrmas de madeira e seu reaproveitamento



Sem solventes e odores agressivos



Facilita a desmoldagem



Pode ser aplicado sobre madeira úmida



Ótimo acabamento no concreto aparente



Não causa manchas no concreto



Características

QBorg Q-Desmolda Metal é uma composição oleosa, biodegradável, emulsionada em água, indicada para aplicação em fôrmas de madeira, compensados comuns e resinados, fôrmas metálicas e plásticas, formando uma fina camada protetora impedindo a aderência entre o concreto e as fôrmas. QBorg Q-Desmolda Metal facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto aparente. Possui alto rendimento e não causa mancha no concreto. Aumenta o tempo de vida útil das fôrmas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento. Pode ser aplicado sobre madeira úmida.

Aplicações

QBorg Q-Desmolda Multi é indicado para aplicação em fôrmas de madeira, compensados comuns e resinados, fôrmas metálicas e plásticas.

Modo de uso

PREPARO DA SUPERFÍCIE: A superfície a ser aplicado o produto deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparada conforme NBR 7200 (ABNT). Homogeneizar o produto antes de usar.

MODOS DE USO EM FÔRMAS METÁLICAS E PLÁSTICAS: O produto não deve ser diluído. Aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura de baixa pressão. Aguardar a secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário, limpar e reaplicar o QBorg Q-Desmolda Metal antes de cada reaproveitamento da fôrma. Após a aplicação do produto, manter as fôrmas abrigadas da chuva.

MODOS DE USO EM FÔRMAS DE MADEIRA, COMPENSADOS COMUNS OU RESINADOS: Em recipiente limpo, diluir uma parte do QBorg Q-Desmolda Metal em até 10 partes de água, em volume, dependendo do estado das fôrmas e tipo de superfície. Adicionar o QBorg Q-Desmolda Metal à água, misturando lentamente, até obter uma mistura homogênea. Aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura de baixa pressão. Aguardar a secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário, limpar e reaplicar o QBorg Q-Desmolda Metal antes de cada reaproveitamento da fôrma. Após a aplicação do produto, manter as fôrmas abrigadas da chuva.

Consumo

Consumo aproximado de 20 a 35 mL/m² quando diluído. De 100 a 200 mL/m² quando usado puro.

Composição

Composto de óleos vegetais e ácidos graxos emulsionados.

Limitações

No caso de uso em fôrmas metálicas ou plásticas, não diluir o produto. Para fôrmas de madeira, recomendamos teste de diluição nas fôrmas para identificar a melhor proporção de uso por conta do tipo e da qualidade da fôrma.

Garantia e Armazenamento

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

Armazenar o produto em sua embalagem original, em local coberto, seco e arejado, à temperatura ambiente. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

Segurança

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem, disposição dos resíduos e ecologia, saúde e segurança, propriedades físicas e outros dados de segurança, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

Apresentação



Balde 18kg
NCM 3824,40.00
Peso líquido: 18,00kg
Peso bruto: 18,73kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
○ Branco	QBORG270302	7898718270302



Tambor 200kg
NCM 3824.40.00
Peso líquido: 200kg
Peso bruto: 209,40kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
○ Branco	QBORG270379	7898718270379

Dados Técnicos

Aparência	Líquido branco
Odor	Característico
pH	8,0 - 11,0
Explosividade	Não explosivo
Solubilidade	Em água = infinita

