



CHAPISCO

Adesivo de base PVA para maior aderência de chapiscos e argamassa.

- Alta aderência de chapiscos e argamassas
- Não reemulsiona
- Adere chapisco sobre EPS
- Alto desempenho
- Compatível com chapisco rolado
- Melhora a qualidade da argamassa



Características

QBorg Chapisco é um aditivo a base de PVA, para preparação de chapisco e argamassas em geral. Promove melhor aderência do chapisco sobre concreto, alvenaria, bases cimentícias e EPS. Melhora a adesão e o desempenho de argamassas.

Aplicações

Indicado para preparação de pontes de aderência e chapisco de alto desempenho. Quando adicionado nos traços de argamassas e gesso, melhora as propriedades de adesão, permeabilidade, plasticidade e coesão.

Modo de uso

Deve-se homogeneizar o produto antes de usar.

CHAPISCOS: Traço: 1 parte de cimento Portland/2 partes de areia média. Preparar a água de amassamento, adicionando 1 parte de QBorg Chapisco a 2 partes de água. Adicione a mistura ao cimento e areia, na quantidade suficiente para que se alcance a consistência desejada da argamassa. Para cada kg de cimento, adicionar 900 mL do QBorg Chapisco diluído.

ARGAMASSAS PARA REGULARIZAÇÕES EM GERAL: Traço: 1 parte de cimento Portland/3 partes de areia média. Preparar a água de amassamento, adicionando 1 parte de QBorg Chapisco a 2 partes de água. Adicione a mistura ao cimento e areia, na quantidade suficiente para que se alcance a consistência desejada da argamassa. Para cada kg de cimento, adicionar 500 mL do QBorg Chapisco diluído.

ESTUCAMENTO: Traço: 1 parte de cimento Portland/3 partes de areia fina. Preparar a água de amassamento, adicionando 1 parte de QBorg Chapisco a 2 partes de água. Adicione a mistura ao cimento e areia, na quantidade suficiente para que se alcance a consistência desejada da argamassa. Para cada kg de cimento, adicionar 500 mL do QBorg Chapisco diluído.

OBSERVAÇÕES GERAIS: Não deixar a massa muito fluida. Proceder forte adensamento. Evitar secagem rápida da argamassa aplicada. Os traços indicados são normalmente utilizados em obra e são descritos de forma orientativa.

Limitações

QBorg Chapisco não substitui a necessidade da correta preparação da superfície que será revestida.

Garantia e Armazenamento

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

Armazenar o produto em sua embalagem original, em local coberto, seco e arejado, à temperatura ambiente. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

Segurança

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem, disposição dos resíduos e ecologia, saúde e segurança, propriedades físicas e outros dados de segurança, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

Apresentação

Balde 3,6kg
NCM 3506.91.20
Peso líquido: 3,60kg
Peso bruto: 3,76kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
<input type="radio"/> Branco	QBORG272764	7898718272764

Balde 18kg
NCM 3506.91.20
Peso líquido: 18,00kg
Peso bruto: 18,73kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
<input type="radio"/> Branco	QBORG270166	7898718270166

Tambor 200kg
NCM 3506.91.20
Peso líquido: 200kg
Peso bruto: 209,40kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
<input type="radio"/> Branco	QBORG270173	7898718270173

Dados Técnicos

Aspecto	Líquido branco leitoso
Odor	Característico
Densidade (25°C)	1,00 - 1,01
pH	4,0 - 6,0
Viscosidade (copo Ford 4) s	25 - 50
Solubilidade	Miscível em água