



SILICONE ACÉTICO MULTIUSO

Vedações em box de banheiro, esquadrias e guarnições, janelas, louças sanitárias e pias.



Com fungicida



Resistente a fissuras e retração



Flexibilidade permanente



Características

Q-Borg Silicone Acético Multiuso é um selante adesivo monocomponente de alta qualidade, cura acética e alto módulo, que se converte em uma borracha flexível absorvendo a umidade da atmosfera. É indicado para selagem e aplicações gerais de vedação. Possui resistência térmica e a U.V. Apresenta flexibilidade por muitos anos. Contem fungicida.

Aplicações

Indicado para diversas aplicações na construção civil, como em box de banheiros, cubas, esquadrias, guarnições, janelas, louças sanitárias e pias. Apresenta ótima adesão em substratos não porosos, como: alumínio, aço inox, vidro, azulejo, cerâmica e algumas pedras polidas.

Modo de uso

PREPARO DA SUPERFÍCIE: A superfície deve estar isenta de pó, gorduras ou qualquer substância que impeça uma boa aderência. Aguardar a superfície secar antes da aplicação. Para melhor acabamento, proteger as áreas onde não se pretende o contato do produto com fita adesiva.

APLICAÇÃO: Aplicar o produto e fazer o acabamento. Limpar as ferramentas e retirar fita adesiva antes da cura do produto. Depois de curado o produto só é removido mecanicamente. Após o uso, deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão. No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados no Boletim Técnico, recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do produto.

Limitações

Não aceita pintura. Evitar o contato com combustíveis e solventes. Não utilizar para colagens estruturais de vidros, fachadas de vidros, vidros laminados, espelhos, metais corrosíveis, superfícies oxidáveis, superfícies pintadas e concreto. Não aplicar em superfícies molhadas. Não indicado para selagem de aquários ou peças que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos. Não aplicar em plásticos à base de polietileno, polipropileno, policarbonato, acrílico e politetrafluoretileno. Para aplicações especiais consulte nosso departamento técnico.

Garantia e Armazenamento

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

Armazenar o produto em sua embalagem original, em local coberto, seco e arejado, à temperatura ambiente. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

Segurança

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem, disposição dos resíduos e ecologia, saúde e segurança, propriedades físicas e outros dados de segurança, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.





Apresentação



Cartucho 240g
NCM 32141010
IPI: 1,30%
Peso líquido: 240g
Peso bruto: 317g

Peso líquido: 2,88kg
Peso bruto: 4,30kg
Medidas: 240x240x160mm (CxLxA)

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras	Cod. Barras Caixa
 Incolor	QBORG272207	7898718272207	17898718272204
 Branco	QBORG272498	7898718272498	17898718272495
 Preto	QBORG27250	7898718272504	17898718272501

Dados Técnicos

Atribuição	Selantes / Adesivos de Silicone
Aparência	Pastosa
Odor	Acético (vinagre)
Densidade (g/cm ³) (picnômetro)	0,99 ±0,02
Tempo de formação de pele (25°C e 50% HR)	±10 minutos
Tempo de cura (25°C e 50% HR)	4mm/24h
Dureza (Shore A) (ASTM D2240)	23
Alongamento na ruptura (ASTM D412)	>450%
Tensão a 100% de alongamento (ASTM D412)	±0,90 N/mm ²
Tensão da Ruptura (ASTM D412)	±2,00 N/mm ²
Resistência a UV (ASTM G154-2006)	500 horas em câmara C-UV
Temperatura de trabalho	Entre +5°C a +40°C
Pintura	Não aceita

As informações deste boletim técnico são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos. Utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas. A Q-Borg garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. A Q-Borg reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste boletim sem prévio aviso. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança (FDS).



(+55 11) 2482-5000
contato@qborg.com.br