



PRO FIXA TUDO

Adesivo extra forte de agarre rápido para colagens permanentes em diversos materiais.



Alto Tack



Não provoca manchas



Cola debaixo d'água



Características

Q-Borg Pro Fixa Tudo é um selante adesivo elástico a base de poliuretano híbrido monocomponente de alta viscosidade, para aplicações de colagem e vedação em diversos segmentos da indústria, construção civil e para o dia-a-dia, com excelente adesão sobre diversos substratos. Possui ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um elastômero de alta resistência. Possui ótima propriedade adesiva que atende aos mais diversos tipos de colagens. Aceita pintura.

Aplicações

Indicado para diversas aplicações na construção civil, desde vedação e colagem de cubas, espelhos, painéis, quadros de madeira, ripas, rodapés etc. Também indicado para aplicações em indústria, como vedação em pisos. Adere em diversos substratos, como: aço, aço galvanizado, alumínio, alvenaria, azulejo, cerâmica, cimento, compensado de madeira, concreto, drywall, espelho, ferro, granito, inox, louça, madeira, mármore, MDF, metal, pedra, telha, telha de amianto, vidro etc.

Modo de uso

PREPARO DA SUPERFÍCIE: A superfície deve estar nivelada e isenta de pó, gorduras ou qualquer substância que impede uma boa aderência. Remover todos os resíduos de materiais (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície e aguardar sua secagem antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies. Para melhor acabamento, proteger as áreas onde não se pretende o contato do produto com fita adesiva.

APLICAÇÃO: CUBAS: Aplicar o produto na cuba e imediatamente pressionar à pedra. No caso de uso de fita adesiva removê-la antes que forme película. Aguardar 6 horas para movimentar a cuba e 24 horas para utilização da mesma. **ESPELHOS:** Aplicar fita dupla face no espelho. Aplicar o produto em linhas verticais, de 10 a 13cm entre os filetes, obedecendo a distância mínima de 3mm entre a parede e o espelho. Colar o espelho à superfície imediatamente. Verificar o posicionamento do espelho antes da junção ao substrato, pois a fita não permite o reposicionamento. Utilizar calços de apoio até fixação inicial do espelho e retirar após 6 horas (tempo mínimo). **COLAGENS GERAIS:** Aplicar o produto na área desejada e imediatamente fazer o acabamento. No caso de uso de fita adesiva removê-la antes que forme película. Limpar as ferramentas antes da cura (depois de curado o produto só é removido mecanicamente). Após o uso, deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão e, para reutilização, retirar o tampão. Reutilizar em até uma semana após aberto. No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados no Boletim Técnico, recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do produto.

Limitações

Não utilizar em aquários. Não aplicar em plásticos à base de polietileno, polipropileno, nylon®, acrílico e politetrafluoretileno. Não utilizar em materiais que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos. Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência. Não utilizar em juntas de movimentação e fachadas de edificações. Não utilizar em substratos betuminosos, borracha natural, EDPM ou sobre qualquer substrato que pode eliminar óleos, plastificantes ou solventes. Não utilizar em juntas de reservatórios de água que contenham cloro não natural, como piscinas. O produto pode ser pintado com a maioria dos sistemas convencionais de tintas de fachada. Antes de pintar, recomenda-se efetuar um pré-teste para assegurar a compatibilidade através de realização de ensaios preliminares (ISO: Paintability and Paint Compatibility of Selantes). Os melhores resultados referentes à pintura são obtidos quando o selante está completamente seco (10 dias após aplicação do mesmo). Nos sistemas de pintura não flexíveis, o produto pode ser afetado quanto a sua elasticidade. Podem ocorrer variações de cor devido à exposição da tinta a substâncias químicas presentes no produto ou radiação UV (especialmente em cores claras), porém não alterando as características da tinta. Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto. Para aplicações especiais consulte nosso departamento técnico.

Garantia e Armazenamento

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto. Armazenar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, à temperatura de +10 a +25°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.



Apresentação



Cartucho 400g
NCM 3506.91.90
Peso líquido: 400g
Peso bruto: ≈ 460g



Peso líquido: 4,8kg
Peso bruto: ≈ 5,6kg
Medidas: 240x240x160mm (CxLxA)

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras	Cod. Barras Caixa
○ Branco	QBORG271378	7898718271378	17898718271375
● Cinza	QBORG271361	7898718271361	17898718271368
● Preto	QBORG271385	7898718271385	17898718271382



Bisnaga Plástica 140g
NCM 3506.91.90
Peso líquido: 140g
Peso bruto: 156g



Peso líquido: 1,68kg
Peso bruto: ≈ 1,87kg
Medidas: 190x130x190mm (CxLxA)

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras	Cod. Barras Caixa
○ Branco	QBORG271354	7898718271354	17898718271351

Dados Técnicos

Atribuição	Adesivos de Colagens
Aparência	Pastosa
Densidade (g/cm³) (picnômetro)	1,51 ±0,02
Tempo de formação de pele (25°C e 50% HR)	±30 minutos
Tempo de cura (25°C e 50% HR)	3mm/24h
Tempo de escoamento (NBR 9278) (20g - 1,5kgf/cm² - 2,8mm²)	90 - 110 segundos
Dureza (Shore A) (ASTM D2240)	40 - 45
Alongamento na ruptura (ASTM D412)	>700%
Tensão a 100% de alongamento (ASTM D412)	±0,70 N/mm²
Tensão da Ruptura (ASTM D412)	±1,10 N/mm²
Resistência a UV (ASTM G154-2006)	500 horas em câmara C-UV
Temperatura de trabalho	Entre +10°C a +40°C
Resistência à temperatura	Entre -20°C a +120°C
Pintura	Aceita

Segurança

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem, disposição dos resíduos e ecologia, saúde e segurança, propriedades físicas e outros dados de segurança, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

